

COCCIOPESTO DEUMIDIFICANTE MGN

Cocciopesto Deumidificante MGN è un sistema deumidificante composto da due prodotti:

RINZAFFO MGN + COCCIOPESTO DEUMIDIFICANTE MGN capace di resistere ai Sali, solfati, cloruri e nitrati rispetto alla muratura. Usato per deumidificare murature umide in presenza di risalita capillare anche di forte intensità, forti concentrazioni saline, ambienti marini, restauro e ristrutturazione di edifici storici, residenze animali. L'intonaco avrà effetto finale di **alto pregio**, riproducendo fedelmente gli intonaci storici a cocciopesto.

Esecuzione di intonaco in calce naturale e cotto macinato ad azione deumidificante certificato secondo la norma UNI EN 998-1. Lo strato esterno denominato "Cocciopesto Deumidificante MGN" composto di calce aerea purissima (fior di calce) classificata secondo la norma EN-459 -1 come CL90S ossia calce calcica ad altissima purezza, Calce idraulica Naturale **NHL 3,5** certificata secondo la norma EN 459-1, cotto macinato (cocciopesto) altamente selezionato derivante dalla macinazione di laterizio cotto a basse temperature in curva granulometrica controllata 0-3 mm Certificato secondo la norma EN 13055, Pozzolana esclusivamente di origine naturale certificata secondo la norma EN 197-1, polveri di marmo Certificate secondo la norma EN 12620, con aggiunta di additivi areanti ed idrofobizzanti.

Il sistema deumidificante COCCIOPESTO DEUMIDIFICANTE

L'intonaco sarà applicato sulla muratura preventivamente liberata da parti di intonaco preesistenti, previo lavaggio accurato mediante idropulitrice o getto d'acqua a pressione al fine di asportare polveri e incrostazioni saline, o qual si voglia altro materiale incoerente o che rischi di diminuire le caratteristiche di adesione all'intonaco.

La stesura avverrà nel rispetto della metodologia di seguito descritta:

1) Applicazione dello strato di Intonaco di prima mano denominato "RINZAFFO MGN" (vedi scheda tecnica) a completa copertura del supporto per uno spessore minimo di 1,00 cm, in relazione alle caratteristiche del paramento murario o delle problematiche dello stesso; a tal proposito consigliamo di contattare sempre nostro servizio tecnico e di attenersi a quanto riportato nelle nostre schede tecniche. Ad applicazione conclusa non dovranno notarsi parti mancanti anche di piccole dimensioni e la superficie dovrà essere sufficientemente ruvida da garantire l'ancoraggio dello strato successivo. Attendere l'asciugatura dello strato ed eventualmente ripetere l'applicazione nei punti che dovessero rimanere umidi.

2) Realizzazione di strato di corpo in COCCIOPESTO DEUMIDIFICANTE MGN (arriccio) su rinzaffo già consolidato (quindi a distanza di 3 – 10 gg. dalla stesura del fondo, a seconda delle condizioni atmosferiche), preventivamente preparato ed inumidito, per uno spessore NON INFERIORE A CM di 1,5 cm. L'applicazione verrà eseguita senza l'uso di guide, a mano con cazzuola o con macchina intonacatrice con successiva regolarizzazione dello strato di malta mediante staggiatura. La superficie dovrà presentarsi a tessitura grossolana e regolare, senza avvallamenti, idonea al ricevimento di eventuali altri strati inerentemente le prescrizioni di finitura da realizzarsi. L'applicazione avverrà in modo continuo, tramite specchiature omogenee, senza creare stacchi o riprese, prestando particolare attenzione ai raccordi in corrispondenza dei piani di ponteggio. L'applicazione, inoltre, avverrà a temperatura ambiente e del supporto compresa tra +5 e +30 °C e con U.R. non superiore al 70%, in assenza di vento. Le superfici trattate saranno protette dalla pioggia e dall'umidità fino alla completa essiccazione superficiale del prodotto applicato (3 – 10 gg. a seconda delle condizioni atmosferiche).

Varianti di lavorazione superficiale (in caso in cui l'intonaco venga lasciato "a vista"):

Finitura frattazzata. Finitura della superficie con frattazzino di spugna o frattazzo di legno.

Finitura liscia. Finitura eseguita con spatola di acciaio inox, comprimendo e levigando la superficie.

Finitura dilavata. Finitura della superficie con frattazzino di spugna. Trascorso il tempo sufficiente a consentire un primo indurimento superficiale dello strato applicato si provvederà al lavaggio con acqua e alla tamponatura della superficie con spugne, al fine di risaltare l'aggregato e la sua specifica colorazione.

Applicazione di intonaco risanante tipo SISTEMA DEUMIDIFICANTE COCCIOPESTO MGN (RINZAFFO MGN e COCCIOPESTO DEUMIDIFICANTE MGN) esclusi ponteggi fissi e compresi ponteggi mobili o provvisori al mq. €.....